LnX3003 Isı Yalıtım Levha Sıvası

Ürün Teknik Föyü
Düzenleme Tarihi: 01.11.2024

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek performanslı ısı yalıtım malzemelerinin üzerine kolayca uygulanabilen sıva harcı

Tanım
Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek performanslı ısı yalıtım malzemelerinin üzerine kolayca uygulanabilen sıva harcı.

Uygulama Alanı
Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhaları üzerinde yüzey sıvası olarak kullanılır.

Yüzey Hazırlığı
Uygulama yapılacak ısı yalıtım levhası yüzeyinin temiz ve kirden arındırılmış olması gerekmektedir.

Uygulama
6,50±0,50 kadar su ile 25 kilogramlık **LnX3003** ısı yalıtım levha sıvası, düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Harç, dinlendirilir. Uygulama öncesinde tekrar karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen Karışım uygulanır. Harç, en geç 1-1,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

Karıştırma Oranları
25 kg/1 torba için yaklaşık 6,50±0,50 lt su kullanılmalıdır.
1 kg için yaklaşık 260±10 ml su kullanılmalıdır.

Sarfiyat Miktarı
6-7 kg/m².

Uyarılar Ve Önlemler
·Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
·Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
·Uygulama esnasında iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
·Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
·Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemelidir.
·Belirtilen süreler 20 ˚C ortam sıcaklığında geçerlidir
·Düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
·Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Raf Ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamda (+5˚C ile +30˚C arasında doğru bir şekilde ahşap palet üzerinde depolandığında) üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış olan ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta süreyle tüketilmelidir.

Ambalaj
25 kg'lık kraft torba

Sorumluluk
Ürünün amacının dışında kullanılması, bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan ve yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **LentumX Yapı Kimyasalları San. ve Tic.Ltd.Şti** sorumlu değildir.

Teknik Özellikler
Ürün: LnX3003 Isı Yalıtım Levha Sıvası
Ürün Yapısı: Toz
Uygulanabilir Kalınlık (mm): 2-7
Kuruma Süresi (saat): 24
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre(saat): 48
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı(˚C): +5 / +35
Kapta Açık Bekleme Süresi (saat): 1-1,5
Olgunlaştırma Süresi(dk): 3-6
Aşınma Mukavemeti: < 1000 mm³
Eğilme Mukavemeti: > 3 N/mm²
Basınç Mukavemeti: ≥ 16 N/mm²
Büzülme Mukavemeti: < 2,5 mm/m

**Yukarıdaki değerler 23˚C %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar
**Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

TS EN 13687 şartlarını sağlar.

LentumX ALWAYS THE BEST

LentumX Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Koçören Mahallesi 111. Cadde 2/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Tel: +90(414) 290 77 88 Fax: +90(414) 290 77 89 E-mail: info@lentumx.com