# LnX3001 Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı

Çimento esaslı, polimer yapılı ısı yalıtım levha yapıştırma harcı

Ürün Teknik Föyü
Düzenleme Tarihi: 01.11.2024

**Tanım**
Çimento esaslı, polimer yapılı ısı yalıtım levha yapıştırıcısıdır.

**Uygulama Alanı**
Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

**Yüzey Hazırlığı**
Uygulama yapılacak yüzeyin temiz, kuru ve kirden arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzey alanında çatlaklar tamir harcı ile tamir edilmelidir.

**Uygulama**
6,25±0,25 kadar su ile 25 kilogramlık **LnX3001** ısı yalıtım levha yapıştırma harcı, düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Harç, dinlendirilir. Uygulama öncesinde tekrar karıştırılır. Uygulamaya hazır hale gelen Karışım uygulanır. Gerekli olan çerçeve ile pencere, kapı birleşimi ve bina merkezlerinin köşe profil montajı biten levhaların üzerine hazırlanan harç taraklı mala ile yüzeye uygulanır. Sıcak ve rüzgârlı havalarda uygulama yüzeyi nemlendirilmelidir. Harç, en geç 1-1,5 saat içerisinde tüketilmelidir.

**Karıştırma Oranları**
25 kg/1 torba için yaklaşık 6,25±0,25 lt su kullanılmalıdır.
1 kg  için yaklaşık 250±10 ml su kullanılmalıdır.

**Sarfiyat Miktarı**
4-5 kg/m².

**Uyarılar Ve Önlemler**
·Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
·Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
·Uygulama esnasında iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
·Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
·Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemelidir.
·Belirtilen süreler 20 ˚C ortam sıcaklığında geçerlidir
·Düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
·Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

**Raf Ömrü**
Rutubetsiz ve kuru ortamda (+5˚C ile +30˚C arasında doğru bir şekilde ahşap palet üzerinde depolandığında) üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış olan ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta süreyle tüketilmelidir.

**Ambalaj**
25 kg'lık kraft torba

**Sorumluluk**
Ürünün amacının dışında kullanılması, bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan ve yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **LentumX Yapı Kimyasalları San. ve Tic.Ltd.Şti** sorumlu değildir.

**Teknik Özellikler**
Ürün: LnX3001 Isı Yalıtım Levha Yapıştırma Harcı
Ürün Yapısı: Toz
Uygulanabilir Kalınlık (mm): 3-8
Üzerine Sıva uygulanabilmesi için gerekli süre(saat): 48
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı(˚C): +5 / +35
Kapta Açık Bekleme Süresi (saat): 1-1,5
Olgunlaştırma Süresi(dk): 3-5

**Yukarıdaki değerler 23˚C %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar
**Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

**TS EN 13566 şartlarını sağlar.**

LentumX ALWAYS THE BEST

**LentumX Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.**
Koçören Mahallesi 111. Cadde 2/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Tel: +90(414) 290 77 88  Fax: +90(414) 290 77 89  E-mail: info@lentumx.com