LnX7005 Seramik Yapıştırma Harcı

Ürün Teknik Föyü
Düzenleme Tarihi: 01.11.2024

Çimento esaslı, normal sertleşen, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış fayans ve seramik yapıştırma harcı

Tanım
Çimento esaslı, normal sertleşen, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış fayans ve seramik yapıştırıcısıdır.

Uygulama Alanı
İç ve dış mekânlarda yatay ve düşey yüzeylerde banyo, mutfak ve koridor gibi yerlerde yapıştırıcı uygulanmalarında kullanılır.

Yüzey Hazırlığı
Yüzey kalıp yağı, toz, boya, kir vb. tutunmayı önleyecek maddelerden arındırılmalıdır. Yüzey bozuklukları, çatlak ve delikler en geç 1 gün önce tamir harcı ile onarılmalıdır.

Uygulama
7,00 ±0,25 kadar su ile 25 kilogramlık **LnX7005** yapıştırma harcı, düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılır. Harç, 5 dakika dinlendirilir. Uygulama öncesinde tekrar karıştırılır. Harç, yüzeye uygulanıp kalınlığı çelik mala ile ayarlanıp tekrarlanır. Lastik tokmak yardımıyla seramik veya fayans yüzeye yapıştırılır. Malanın diş boyutu, döşenecek seramiğin boyutuna ve uygulama yapılacak yüzeyin düzgünlüğüne göre belirlenmelidir. Harç, 2 saat içerisinde tüketilmelidir.

Karıştırma Oranları
25 kg/1 torba için yaklaşık 7,00 ±0,25 lt su kullanılmalıdır.
1 kg için yaklaşık 280±10 ml su kullanılmalıdır.

Tüketim Miktarı
Kullanılacak seramik tarağının diş kalınlığına göre sarfiyat 4-6 kg/m² arasında değişmektedir.

Uyarılar Ve Önlemler
•Don tehlikesi olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
·Çok nemli veya çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.
·Uygulama esnasında iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır.
·Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler kurumadan su ile yıkanmalıdır.
·Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemelidir.
·Belirtilen süreler 20 ˚C ortam sıcaklığında geçerlidir
·Düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.
·Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir.
·Çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Raf Ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamda (+5˚C ile +30˚C arasında doğru bir şekilde ahşap palet üzerinde depolandığında) üretim tarihinden itibaren 1 yıldır. Açılmış olan ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta süreyle tüketilmelidir.

Ambalaj
25 kg'lık kraft torba

Sorumluluk
Ürünün amacının dışında kullanılması, bilgi yetersizliğinden veya yanlış uygulamalardan kaynaklanabilecek hatalardan ve yukarıda belirtilen şartlara uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından **LentumX Yapı Kimyasalları San. ve Tic.Ltd.Şti** sorumlu değildir.

Teknik Özellikler
Ürün: LnX7005 Seramik Yapıştırma Harcı
Ürün Yapısı: Toz
Renk: Gri / Beyaz
Uygulanabilir Kalınlık (mm): 3-8
Kuruma Süresi (saat): 24
Derz uygulanabilmesi için gerekli süre(saat): 24
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı(˚C): +5 / +35
Kapta Açık Bekleme Süresi (dk.): 30
Kullanma süresi(dk): 45-60
Olgunlaştırma Süresi(dk): 3-6
Yangına tepki sınıfı: A1
Başlangıç çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0,6 N/mm²
Suya daldırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0,6 N/mm²
Isıyla yaşlandırıldıktan sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 0,6 N/mm²
Donma - çözünme çevriminden sonra çekme yapışma mukavemeti: ≥ 1,0 N/mm²

**Yukarıdaki değerler 23˚C %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar
**Verilen sarfiyat değerleri yaklaşık değerler olup, uygulama yüzeyin alanı ve uygulama kalınlığına göre değişiklik gösterebilir.

TS EN 12004-1 C1TE şartlarını sağlar
C1 : Çimento Esaslı Normal Sertleşen Yapıştırıcı
T : Kayma Özelliği Azaltılmış
E : Açık Bekletme Süresi Uzatılmış

LentumX ALWAYS THE BEST

LentumX Yapı Kimyasalları İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Koçören Mahallesi 111. Cadde 2/1 Eyyübiye/ŞANLIURFA
Tel: +90(414) 290 77 88 Fax: +90(414) 290 77 89 E-mail: info@lentumx.com